

# SALZER AURA 1,5 - 1,8 Fach

Buchdruckpapier  
book wove paper

100 % säurefrei | 100 % chlorfrei  
100 % acid free | 100 % chlorine free

ca. 20 % CTMP  
ca. 80 % Zellstoff / Pulp

	Norm	Einheit Unit	Toleranz Tolerance						
<b>Grammatur Basic Weight</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	+/- 3 %	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
<b>Volumen Bulk</b>		cm <sup>3</sup> /g		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Dicke Thickness</b>	ISO 534	µm	+/- 3 %	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>126</b>	<b>144</b>	<b>162</b>
<b>Opazität Opacity</b>	DIN 53146	%		<b>88</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
<b>Helligkeit Brightness</b>	ISO 2470	%		<b>73 / 86</b>					
<b>Färbung Shade</b>				<b>naturweiß / extraweiß natural white / extrawhite</b>					
<b>Cobb 60</b>	ISO 535	g/m <sup>2</sup>		<b>max. 25</b>					
<b>Feuchte Moisture</b>	ISO 287	%	+/- 1 %	<b>5,5</b>					